

COLLAK RS - 7729

ADHESIVO DE CAUCHO SINTÉTICO EN DISOLUCIÓN, ESPECIAL PARA POLIESTIRENO EXPANDIDO

1. DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto de fácil aplicación, alto poder adhesivo, excelentes propiedades finales.

2. APLICACIONES

Especialmente indicado para el pegado de poliestireno expandido (ej. STYROPOR, POREX, etc.) entre si o sobre toda clase de materiales porosos y no porosos. Ideal para zócalos, placas acústicas, falsos techos, etc. Muy utilizado en la industria del automóvil, tapicería, aislamientos, refrigeración, decoración, etc.

3. CARACTERÍSTICAS

Tiempo de espera : aprox. 10 min.

Tiempo de trabajo : aprox. 30 min.

PROPIEDADES	VALORES
Color	Beige
Densidad (20°C)	0,78 - 0,80 g/ml
Viscosidad (Brook. HBT, Sp.2, 20 rpm, 20°C)	2500 - 5000 cP
Rendimiento	200-250 g/m ²

4. MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre las dos superficies a encolar debidamente limpias, secas y lisas, una capa uniforme del adhesivo dejando evaporar el disolvente hasta obtenerse un secado al tacto, aproximadamente 3 minutos en condiciones normales. El tiempo abierto durante el que se puede efectuar la unión es de unos 15 minutos. Después de unidos los materiales, no se podrá efectuar ninguna corrección.

Cuando se trata de dos superficies NO porosas es indispensable dejar evaporar completamente el disolvente, pues de lo contrario se producirían bolsas o despegues.

Solo se puede utilizar para diluir el adhesivo el diluyente COLLAK D-00. Para la limpieza de los utensilios puede emplearse COLLAK D-0.

5. PRESENTACIÓN

- En envases metálicos de 500ml y 1L : 24 unidades por caja.
- En envases metálicos de 5L : 4 unidades por caja
- En envases metálicos unitarios de 25 L.

6. ALMACENAJE

12 meses en condiciones normales. Proteger de las heladas.

7. SEGURIDAD

Producto INFLAMABLE. Se deberá disponer de una buena ventilación en los lugares de trabajo y evitar toda posibilidad de chispa o fuego. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

COLLAK

Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897

Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.