



Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

10/11-R7528-v2.0

COLLAK R – 7528

Adhesivo de caucho sintético en disolución de la máxima calidad

1. DESCRIPCIÓN

Fácil aplicación, alto poder adhesivo, excelentes propiedades finales.

2. APLICACIONES

Para el pegado de pavimentos tanto en rollo como en losetas de todo tipo de materiales porosos y no porosos como goma, estratificados plásticos, metales, corcho, piel, cuero, PVC, poliuretano, etc. **De especial interés para el pegado de láminas de PVC en la impermeabilización.**

3. CARACTERÍSTICAS

Tiempo de espera : aprox. 15 min.

Tiempo de trabajo : aprox. 45 min.

PROPIEDADES	VALORES
Color	Verde claro
Densidad (20°C)	0,80 - 0,90 g/ml
Viscosidad (Copa Ford Nº 8, 20 °C)	80 - 130 seg
Rendimiento	250 g/m ²

4. MODO DE EMPLEO

Sobre superficies debidamente preparadas, limpias, duras, lisas y secas (humedad máxima 3-4 %) se aplica el adhesivo a **dos caras** con una espátula lisa o dentada. En el caso de sustratos muy absorbentes se recomienda dar una primera imprimación con el adhesivo diluido. Se deja evaporar el disolvente hasta que esté la superficie seca al tacto, es decir que al efectuar una presión con la yema del dedo el adhesivo no se adhiera. En condiciones normales de porosidad, cantidad, temperatura y humedad, el tiempo de espera por evaporación es de unos 15 minutos. Se efectúa luego la unión teniendo en cuenta que una vez colocado no se podrá rectificar. Seguidamente se efectuará un enérgico frotado para evitar que queden bolsas de aire. El tiempo abierto en condiciones estándar es de aproximadamente 45 minutos. Se recomienda no limpiar el pavimento con agua hasta transcurridas 48 horas después de su colocación.

Para limpiar y diluir se recomienda utilizar COLLAK D-0.

5. PRESENTACIÓN

- En envases metálicos de 1L : 24 unidades por caja.
- En envases metálicos de 5L : 4 unidades por caja.
- En envases metálicos unitarios de 25L.

6. ALMACENAJE

12 meses en condiciones normales. Proteger de las heladas.

7. SEGURIDAD

Producto INFLAMABLE. Se deberá disponer de una buena ventilación en los lugares de trabajo y evitar toda posibilidad de chispa o fuego. Para mayor información consultar la Ficha de Seguridad.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.