

COLLAK CAUCHO LÍQUIDO

Impermeabilizante líquido a base de caucho butílico.

1. DESCRIPCIÓN

Solución concentrada de caucho butílico, modificado con resinas especiales y cargas reforzantes, que al secarse forma una película adherida al soporte, impermeable y con la necesaria elasticidad para soportar las dilataciones de los materiales de construcción.

2. APLICACIÓN

Impermeabilización de terrazas de antigua construcción (mínimo 2 años), reparación de antiguas impermeabilizaciones, tratamiento de tabiques pluviales, humedades por capilaridad, muros enterrados, canales de hormigón, tejados de fibrocemento, depósitos de hormigón, cubiertas metálicas (contra la corrosión), conducciones de agua, cubas metálicas enterradas y como barrera de vapor.

3. CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES	VALORES
Densidad (20°C)	1,15 – 1,25 g/ml
Resistencia a la temperatura	-30 / + 75 °C
Rendimiento (Kg/m ² aprox., en dos manos)	
Metales, chapa, aluminio	0,600 - 0,800
Enlucido fino, fibrocemento	0,800 - 1,000
Hormigón fratasado y bituminosos	1,200 - 1,400
Interior depósitos de agua de hormigón	1,600

4. MODO DE EMPLEO

Los soportes a tratar deberán estar limpios, secos, exentos de grasa, polvo y materias antiadherentes. Deben tener una pendiente mínima del 3 %.

Las cavidades, puntos débiles y fisuras se impregnarán interiormente con Collak Caucho Líquido y a continuación se rellenarán con una mezcla de Collak Caucho Líquido y arena en proporción de 1 a 4. Las fisuras y grietas tratadas se reforzarán con una banda de tejido especial.

Para la colocación de un revestimiento transitable o evitar cierta pegajosidad residual y para aumentar la resistencia a los rayos ultravioleta, esparcir arena de sílice o gravilla en la última capa cuando todavía está húmeda. Se recomienda usar arena de grano 0.2-0.5 mm para que la última capa de Collak Caucho Líquido esté completamente cubierta sin exceso. Consumo orientativo de arena: 1,5-2 Kg/m².

Aplicar una primera mano mediante rodillo de lana o brocha, a toda la superficie. (Subir un mínimo de 20 cm en los mimbeles). Aplicar la segunda o más capas unas horas después de cada aplicación (una vez seco al tacto).

Para la limpieza de los utensilios utilizar COLLAK D-0.

OBSERVACIONES

Para terrazas o cubiertas de nueva construcción aplicar en superficies perfectamente secas. No es



Adhesivos y Selladores

COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

resistente a la abrasión. No apto para zonas transitables.

10/11-CAUCHOLÍQUIDO-v4.0

5. PRESENTACIÓN

Colores Gris, Negro y Teja.

- Envase metálico de 1 Kg : 12 unidades por caja.
- Envase metálico de 6 Kg : 4 unidades por caja.
- Envase unitario metálico 24 Kg.

6. ALMACENAJE

12 meses en condiciones normales. Proteger de las heladas.

7. SEGURIDAD

Desprende vapores inflamables. Observar las debidas precauciones: no fumar, evitar la proximidad de fuego, chispas, etc. En locales cerrados forzar la circulación de aire. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.