

URE-290

ADHESIVO PARA SUELOS DE GOMA Y PVC

1. DESCRIPCIÓN

Adhesivo de poliuretano bicomponente exento de disolventes. De aplicación unilateral. Gran fuerza adhesiva final. Uso interior y exterior. Endurecimiento rápido. Muy baja emisión COV.

2. APLICACIONES

Adhesivo adecuado para el encolado de gran variedad de revestimientos: moquetas, linóleo, porexpan, metales, hormigón, piedra, etc. **Especialmente indicado para suelos de PVC y de goma y revestimientos deportivos.**

PROPIEDADES FÍSICAS		
	Parte A	Parte B
Color	Gris	Marrón
Viscosidad (Brook. HBT Sp. 6, 50 rpm) (20 °C)	90000-110000 cps	-
Proporción de mezcla (en peso)	6 partes	1 parte
Tiempo de trabajo (20° C)	30 - 45 minutos.	
Rendimiento	Espátula B1	400 - 500 g/m ²
	Espátula B3	700 - 800 g/m ²

3. MODO DE EMPLEO

Debe aplicarse sobre superficies firmes, secas, limpias de polvo y materias grasas o desmoldeantes, mediante espátula de diente medio o grueso, a una sola cara.

Los dos componentes deben mezclarse con un agitador mecánico adecuado, en la proporción indicada, hasta lograr una completa homogenización de la mezcla.

Una vez realizada la mezcla aplicar con espátula dentada el adhesivo sobre la superficie e inmediatamente después colocar el revestimiento sobre el adhesivo húmedo asegurando que esté totalmente en contacto con el adhesivo.

Colocar el pavimento siguiendo las recomendaciones del fabricante.

En las uniones estructurales aluminio/aluminio es preciso proceder previamente a un lijado y a un perfecto desengrasado de las zonas de unión.

Mientras el adhesivo no esté curado puede eliminarse con COLLAK D-0. Una vez endurecido sólo puede eliminarse mecánicamente.

4. PRESENTACIÓN

En envases plásticos de 10,5 Kg (9 Kg de componente A y 1,5 Kg de componente B).

5. ALMACENAJE

En los envases originales herméticamente cerrados y en lugar fresco y seco, su duración es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

6. SEGURIDAD

El componente B contiene isocianatos aromáticos por lo que deberán tomarse las precauciones higiénicas habituales. Para más información consultar las Fichas de Seguridad de los dos componentes.

COLLAK

Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.