

COLLAK PVC-25 T

ADESIVO SOLDADOR TIXOTRÓPICO PARA PVC RÍGIDO.

1. DESCRIÇÃO

Adesivo soldador tixotrópico para a união de tubos de pressão e materiais de PVC rígido. Qualidade máxima.

2. APLICAÇÕES

De especial interesse para tubos de grande diâmetro. Em conformidade com as normas UNE-EN 14814 e UNE-UN 14680.

3. CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES	VALORES
Cor	Translúcido
Densidade (20°C)	0'95-1'00 g/ml
Viscosidade (Brookfield HBT Sp. 2, 50 rpm, 20oC)	2000-3000 cP
Inflamabilidade	Muito inflamável

4. MODO DE UTILIZAÇÃO

Limpar e desengordurar as superfícies a unir com COLLAK DL. Marcar a profundidade de inserção da extremidade do tubo no casquilho para aplicar o adesivo apenas na superfície a unir. A folga máxima permitida entre o tubo e o casquilho não deve exceder 0,6 mm de diâmetro. Aplicar uma camada fina e uniforme de adesivo no casquilho e, em seguida, uma camada mais espessa na extremidade do tubo previamente biselado. Realizar a união imediatamente sem qualquer rotação, mantendo-a apertada por alguns segundos. Eliminar o excesso de adesivo com um pano. A união não deve ser submetida a esforços ou movimentos nos primeiros cinco minutos após a aplicação. A pressão a que as uniões feitas com este adesivo em tubos de PVC podem ser submetidas é estimada em cerca de 1 Kg/cm² por cada hora decorrida desde a união, a uma temperatura entre 15 e 20°C (exemplo: 6 horas para 6 Kg/cm²). Se a temperatura for inferior a 10°C, o tempo de endurecimento deve ser três vezes mais longo (exemplo: 18 horas para 6 Kg/cm²). A resistência da união pode ser estimada até à rutura do material e não da união. É recomendado utilizar COLLAK DL para a limpeza de utensílios.

5. APRESENTAÇÃO

Em embalagens metálicas de 500 ml e 1 L, com ou sem tampa pincel: 24 unidades por caixa.

6. ARMAZENAMENTO

12 meses em condições normais. Proteger contra geadas.

7. SEGURANÇA

É um produto INFLAMÁVEL. Portanto, deve garantir-se uma boa ventilação nos locais de trabalho e evitar qualquer possibilidade de faíscas ou fogo. Para mais informações, solicite a Ficha de Segurança do produto.

Garantimos a constante qualidade do produto. A aplicação e o uso dos nossos produtos estão além do nosso controlo, pelo que não podemos ser responsabilizados por problemas decorrentes de uma aplicação defeituosa ou de materiais inadequados. Qualquer aconselhamento, seja oral, escrito ou resultado de testes realizados nos nossos laboratórios, é dado de acordo com o nosso melhor conhecimento e compreensão, mas não isenta os nossos clientes de realizar os testes necessários para verificar a adequação dos nossos produtos aos materiais

COLLAK

Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

utilizados e às condições reais de aplicação. Colocamos à sua disposição o nosso serviço técnico para qualquer consulta ou esclarecimento.