

## COLLAK PVC-75 SANEAMENTO

ADESIVO PARA ACESSÓRIOS E TUBOS DE PVC RÍGIDOS EM PRESSÃO.

### 1. DESCRIÇÃO

Adesivo especialmente preparado para uniões estanques em tubos de PVC rígido, em esgotos, condutas de queda, etc., que não estão sujeitas a pressão nem a temperaturas elevadas. Não contém THF. Conforme a norma UNE-UN 14680.

### 2. APLICAÇÕES

Adesivo de cura lenta especialmente formulado para permitir correções durante o processo de instalação.

### 3. CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES	VALORES
Cor	Translúcida
Densidade (20°C)	0,97-0,99 g/ml
Viscosidade (Brookfield HBT Sp. 2, 50 rpm, 20°C)	1800-2500 cP
Inflamabilidade	Fácilmente inflamável

### 4. MODO DE UTILIZAÇÃO

Limpe e desengordure as superfícies a colar com o nosso solvente COLLAK DL. Marque a profundidade de inserção da extremidade do tubo na luva para aplicar o adesivo apenas na superfície a colar. Aplique uma camada fina e uniforme de adesivo na luva e depois uma camada mais espessa na extremidade do tubo previamente biselado. Se houver folga, aplique duas ou mais camadas. Una os tubos imediatamente e mantenha a união imóvel por alguns minutos. Remova o excesso de adesivo com um pano. A colagem não deve ser submetida a esforços ou movimentos antes de decorridos 15 minutos. Recomenda-se o uso do COLLAK DL para limpeza de ferramentas.

### 5. APRESENTAÇÃO

- Em tubos de 125 ml: 25 unidades por caixa.
- Em recipientes metálicos de 500 ml com tampa pincel ou válvula: 24 unidades por caixa.
- Em recipientes metálicos de 1 L com tampa pincel ou válvula: 12 unidades por caixa.

### 6. ARMAZENAMENTO

12 meses em condições normais. Proteger contra geadas.

### 7. SEGURANÇA

É um produto INFLAMÁVEL. Portanto, é necessário uma boa ventilação nos locais de trabalho e evitar qualquer possibilidade de faísca ou fogo. Para mais informações, consulte a Ficha de Segurança.

A qualidade constante do produto é garantida. A aplicação e o uso dos nossos produtos estão fora do nosso controlo, portanto, não podemos ser responsabilizados por problemas decorrentes de uma aplicação inadequada ou em materiais inadequados. Qualquer aconselhamento, seja oral, escrito ou como resultado de testes realizados em nossos laboratórios, é fornecido de acordo com o nosso conhecimento, mas não isenta os nossos clientes de realizar os testes necessários para verificar a adequação dos nossos produtos aos materiais utilizados e às condições reais de aplicação. Colocamos à disposição o nosso serviço técnico para qualquer consulta ou esclarecimento.

# COLLAK

## Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897  
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: [collak@collak.com](mailto:collak@collak.com) – [www.collak.com](http://www.collak.com)