

COLLAK MS-20 “CONSTRUÇÃO”

SELANTE ADESIVO TRANSPARENTE DE POLÍMERO MS.

1. DESCRIÇÃO

Selante adesivo à base de elastômeros especiais de polioxiolefinas (MS) de última geração. Totalmente isento de isocianatos, silicones e solventes. Excelente adesão à grande maioria dos materiais de construção: concreto, tijolo, madeira, alvenaria aparente, pedra natural ou artificial, cerâmica, vidro, metais como alumínio, ferro, aço, zinco, cobre, galvanizados, etc., a maioria dos plásticos termoplásticos (exceto polietileno ou teflon) ou termoendurecíveis. No caso de materiais plásticos, recomenda-se sempre realizar testes prévios de adesão. Pintável e envernizável. Prefira tintas acrílicas ou alquídicas com elasticidade suficiente. Recomenda-se testar previamente a tinta a ser utilizada. Secagem rápida e sem odores desagradáveis, não danifica metais nem mancha pedra ou mármore. Pode ser aplicado mesmo em superfícies úmidas. Para uso em interiores e exteriores: Resistente ao envelhecimento, às intempéries, aos raios UV, à temperatura e ao ozônio. Com bom desempenho contra agentes químicos.

2. APLICAÇÕES

Vedação de elementos e painéis pré-fabricados, juntas em esquadrias de alumínio, PVC, madeira, juntas em pisos transitáveis, juntas em impermeabilização, dutos e tubos, estruturas metálicas, chapas galvanizadas, etc. Colagem de: Calhas e condutores, telhas, rodapés, espelhos, painéis decorativos e isolantes, degraus, ângulos, perfis de junção, azulejos.

3. CARACTERÍSTICAS

| NA FORMA DE FORNECIMENTO | | DO PRODUTO CURADO | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Densidade | 1,55 g/ml | Módulo a 100% | 0,80+- 0,10 N/mm ² |
| Consistência | Pasta tixotrópica | Alongamento na ruptura (2) | >250% |
| Formação de película | 10-20 min.(1) | Resistência térmica | -30 a +80°C |
| Temperatura de aplicação | De +5 a +50°C | Dureza Shore A | 30 +- 5 |
| Sólidos (2 horas a 120 °C) | 98+- 1% | Resistência à tração | >1,1 Mpa |

(1) LMO-22, Método interno de qualidade COLLAK. (2): De acordo com DIN 53504. (3): De acordo com DIN 53505.

4. MODO DE UTILIZAÇÃO

As superfícies em que for aplicado devem ser firmes e totalmente limpas.

Selagem: Aplique com uma pistola aplicadora, formando um cordão contínuo e evitando a formação de bolhas de ar. Em seguida, alise com uma espátula umedecida em água com sabão.

Colagem: Aplique em uma das superfícies a serem unidas, formando cordões ou pontos, dependendo das dimensões das peças. Consumo aproximado: 1 cartucho por 2 m².



Adhesivos y Selladores

COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

5. APRESENTAÇÃO

Em caixas com 25 cartuchos plásticos de 300 ml e em caixas com 12 sacos de alumínio de 600 ml.

Cores: Branco, cinza, preto e castanho-telha. Outras cores disponíveis mediante pedido.

6. VALIDADE

12 meses na embalagem original, sem abrir, armazenada em condições normais de umidade e temperatura.

7. SEGURANÇA

Mantenha fora do alcance das crianças. Evite o contato com os olhos e a pele. Para mais informações, consulte a Ficha de Segurança do produto.

A qualidade constante do produto é assegurada. A aplicação e utilização dos nossos produtos estão para além do nosso controlo, pelo que não podemos ser responsabilizados por problemas decorrentes de uma aplicação defeituosa ou de materiais inadequados. Qualquer aconselhamento, seja ele oral, escrito ou resultante de testes realizados nos nossos laboratórios, é fornecido de acordo com o nosso melhor conhecimento e compreensão, mas não isenta os nossos clientes de realizarem os testes necessários para verificar a adequação dos nossos produtos aos materiais utilizados e às condições reais de aplicação. Colocamos o nosso serviço técnico à disposição para qualquer consulta ou esclarecimento.

COLLAK

Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com